

不干胶产品技术指标

| 代号 | F3CG6 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 名称 | 85um亮白PE膜/GE202/白格 | | | | | |
| 面材 | 85um优质亮白PE膜 | | | | | |
| 胶水 | GE202 | | | | | |
| 底材 | 62g/m ² 白色格拉辛纸 | | | | | |
| 技术指标 | | 单位 | 方法 | | | |
| 面材 | | | | | | |
| 厚度 | 85 ± 10% | um | GB/T 451.3-2003 | | | |
| 白度 | ≥85 | % | GB/T 7974-2002 | | | |
| 面材已经过电晕处理，具有优异的柔软性和拉伸性能，加工性能优异，适用于有一定耐挤压要求的化妆品及日化产品标签。 | | | | | | |
| 胶粘剂 | | | | | | |
| 初粘力 | ≥8 | N | FTM9, ss | | | |
| 90° 剥离力 (20min) | ≥5 | N/25mm | FTM2, ss | | | |
| 最低粘贴温度 | 10°C | | | | | |
| 使用温度 | -10°C — +80°C | | | | | |
| 本产品采用通用透明膜类永久性丙烯酸类胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。 | | | | | | |
| 底材 | | | | | | |
| 克重 | 62 ± 10% | g/m ² | GB/T 451.2-2002 | | | |
| 厚度 | 55 ± 10% | um | GB/T 451.3-2003 | | | |
| 纵向抗张强度 | ≥5.0 | kN/m | GB/T 12914-1991 | | | |
| 印刷及加工 | | | | | | |
| 经特殊处理过的表面可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV油墨及油性油墨适用。在加工中需注意避免过热造成材料变形。为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理，并使用PE专用油墨。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。 | | | | | | |
| 储存及保存 | | | | | | |
| 在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。 | | | | | | |

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

