

不干胶产品技术指标

代号	F8W60							
名称	75um合成纸/GEW70/白格							
面材	75um优质合成纸（哑白BOPP膜）							
胶水	GEW70							
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸							
技术指标		单位	方法					
面材								
厚度	75±10%	um	GB/T 451.3-2003					
白度	≥88	%	GB/T 7974-2002					
本产品面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似BOPP薄膜的物理特点，推荐一般的彩色印刷及色带打印，不推荐用于满版实地印刷。								
胶粘剂								
初粘力（典型值）	4~9	N	FTM9, ss					
20分钟90°剥离力（典型值）	1.5~3.5	N/25mm	FTM2, ss					
24小时90°剥离力（典型值）	1.5~3.5							
最低标贴温度	10℃							
使用温度	-20℃~+70℃							
GEW700是一种专为PET/HDPE等塑料包装容器设计的水洗可回收用胶黏剂，可搭配不同类型的薄膜面材使用。其粘性较弱、具有一定可移除性能的胶黏剂，在小管径或曲面贴标前需在实际使用环境下进行应用测试，避免翘标风险。								
底材								
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002					
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003					
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991					
印刷及加工								
经特殊处理的涂层表面，具有极佳的印刷性能和条码打印性能，且挺性好，易出标。可用于凸版、UV平板等多种印刷方式。UV油墨、油性油墨适用。应避免印至标签边缘，尤其是丝网UV油墨和UV上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。								
特别说明：								
1.冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。								
2.由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。								
3、技术文件以冠豪现行条款为准,本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。								
地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995								
网址： http://www.guanhao.com E-mail： guanhao@guanhao.com								

