

不干胶产品技术指标

代号	F7070					
名称	70um合成纸/GE202/60g白格					
面材	70um优质合成纸（哑白BOPP膜）					
胶水	GE202					
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸					
技术指标		单位	方法			
面材						
厚度	70±10%	um	GB/T 451.3-2003			
白度	≥88	%	GB/T 7974-2002			
本产品面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似BOPP薄膜的物理特点，推荐一般的彩色印刷及色带打印，不推荐用于满版实地印刷和200dpi以上的精细条码打印。						
胶粘剂						
初粘力	≥8	N	FTM9, ss			
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss			
最低粘贴温度	10°C					
使用温度	-10°C—+80°C					
本产品采用通用膜类丙烯酸胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于小口径，及不规则表面或需经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。						
底材						
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002			
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003			
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991			
印刷及加工						
印刷：经特殊处理的涂层表面，印刷适应性好，印刷前请进行油墨测试，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。印刷时请做好除尘、防静电，且避免印至标签边缘，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。						
加工：请使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转机的模切和排废，收卷请控制合适张力，避免因张力过大，导致标签溢胶。						
储存及保存						
在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。						

特别说明：

- 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
- 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
- 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail：guanhao@guanhao.com

