

不干胶产品技术指标

代号	F7564		
名称	75um合成纸/GE201/白格		
面材	75um合成纸（亚白BOPP膜）		
胶水	GE201		
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸		
技术指标		单位	方法
面材			
厚度	75±10%	um	GB/T 451.3-2003
白度	≥88	%	GB/T 7974-2002
本产品面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似BOPP薄膜的物理特点，推荐一般的彩色印刷及色带打印，不推荐用于满版实地印刷和200dpi以上的精细条码打印。			
胶粘剂			
初粘力	≥8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm	FTM2, ss
最低标贴温度	10℃		
使用温度	-10℃ — +80℃		
本产品采用通用膜类丙烯酸胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好的加工性能。不推荐用于小口径，及不规则表面或需经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面的贴标测试。			
底材			
克重	60±10%	g/m ²	GB/T 451.2-2002
厚度	53±10%	um	GB/T 451.3-2003
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m	GB/T 12914-1991
印刷及加工			
印刷：经特殊处理的涂层表面，印刷适应性好，印刷前请进行油墨测试，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。印刷时请做好除尘、防静电，且避免印至标签边缘，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离型纸或在被贴物上起翘。			
加工：请使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转机的模切和排废，收卷请控制合适张力，避免因张力过大，导致标签溢胶。			
储存及保存			
在温度23±2℃、相对湿度50±10%的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。			

特别说明：

1. 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。
2. 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
3. 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号

邮编：314200

电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com>

E-mail：guanhao@guanhao.com

