



不干胶产品技术指标

代号	F7560	
名称	75um合成纸/GE201/白格	
面材	75um合成纸（亚白BOPP膜）	
胶水	GE201	
底材	60g/m ² 白色格拉辛纸	
技术指标		单位
面材		
厚度	75±10%	um
白度	≥88	%
本产品面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似BOPP薄膜彩色印刷及色带打印，不推荐用于满版实地印刷和200dpi以上的精细条码打印。		
胶粘剂		
初粘力	≥8	N
90° 剥离力 (20min)	≥5	N/25mm
最低标贴温度	10°C	
使用温度	-10°C—+80°C	
本产品采用通用膜类丙烯酸胶粘剂，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。良好小口径，及不规则表面或需经常挤压的瓶体，使用前需在最终使用环境下进行全面测试。		
底材		
克重	60±10%	g/m ²
厚度	53±10%	um
纵向抗张强度	≥5.0	kN/m
印刷及加工		

印刷：经特殊处理的涂层表面，印刷适应性好，印刷前请进行油墨测试，可用于凸印等多种印刷方式。印刷时请做好除尘、防静电，且避免印至标签边缘，高收缩性
离型纸或在被贴物上起翘。

加工：请使用薄膜加工专用工具，可用于高速轮转机的模切和排废，收卷请控制张力，
过大，导致标签溢胶。

储存及保存

在温度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50 \pm 10\%$ 的情况下，有效期为1年。超过有效期的产品，
特别说明：

1. 冠豪所有有关材料的说明、技术信息及使用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成合同的一部分。
2. 由于产品的使用条件和加工条件不同，在使用之前请测试，避免未知的风险。
3. 技术文件以冠豪现行条款为准，本出版物将替代之前的所有版本。我方有权更改所有信息，恕不另行通知。

地址：浙江省平湖市新仓镇仓庆路888号 邮编：314200 电话：0573-85701995

网址：<http://www.guanhao.com> E-mail：guanhao@guanhao.com

修订日期 2022-6-27

凸版、柔性版、凹版及丝网
墨层会使标签卷曲，导致脱

合适张力，避免因张力过



经检验合格仍可使用。

一种担保。



不另行通知。